BEOORDELINGSRICHTLIJN METSELBAKSTEEN — BRL 1007

STRATING GEVELSTEENMEESTERS
POSTADRES Postbus 28, 9665 ZG Oude Pekela
TELEFOON 0597-613920
BEZOEKADRES Gelmswijk 4, 9665 RR Oude Pekela
WEBSITE www.strating.nl

NL BSB bouwstoffenbesluit

CERTIFICAATNUMMER IKB 1046

PRODUCTGROEP	ONBESCHERMD, CATEGORIE I, GROEP 1, BRANDGEDRAG A1				
PRODUCTTYPE	STRENGPERS **WAALFORMAAT** GEPERFOREERD				
PRODUCTSOORT	WOELWIJCK XTREME				
PRODUCTCODE	WF-P-0001-66				
VISUELE KENMERKEN OP ZICHTVLAK	**ONBEZAND**		STRUCTUUR		DATUM AANVRAAG
	BEZAND		GLAZUUR		
	GLAD		ENGOBE		
AFMETINGEN	Lengte: **210** mm Breedte: **100** mm Hoogte: **50** mm				ORDER
TOLERANTIECATEGORIE	**T1**	T2			
	Afwijkend:				
MAATSPREIDINGS CATEGORIE	**R1**	R2			AANTAL
	Afwijkend:				
INITIELE WATEROPZUIGING kg/(m².min)	Zeer weinig zuigend (< 0,5)				
	Matig zuigend (0,5 - 1,5)				LEVERDATUM
	Normaal zuigend (1,5 - 4,0)				
	Sterk zuigend (> 4,0)				
WATEROPNEMING	**Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 10 %**				WERK
	Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 9 %				
	Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 7 %				
VOLUMIEKE MASSA (kg/m3)	Bruto volumieke massa (bvm): 1566 kg/m3				
TOLERANTIECATEGORIE VOLUMIEKE MASSA	D1	**D2**	20%		ARCHITECT
CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN	WATEROPLOSBAAR NATRIUM, KALIUM EN MAGNESIUM			S0	
				S1	
				S2	AANNEMER
VORST - DOOI WEERSTAND	F0				
	F2, VORSTCLASSE C, BRL 1007				
	F2, VORSTCLASSE D, BRL 1007				OPDRACHTGEVER
WARMTEGELEIDBAARHEID λ	0,56 W/Mk				
WATERDAMP DOORLATENDHEID μ	50/100				
VORMGEGEVEN BOUWBESLUIT	**JA**				
	NEE				
SPECIFIEKE TOEPASSINGEN	Precisiemetselwerk/kromheid vlgns BRL 1007				
	Product voor schilderwerk (SO4 ≤ 0,10%)				
GEMIDDELDE DRUKSTERKTE (N/mm2)	5,0	7,5	10,0	12,5	
	15,0	20,0	**25,0**	30,0	
	35,0	40,0	45,0	…	
AANVULLENDE INFORMATIE VAN PRODUCENT					AANVRAGER
					PARAAF

VAN TOEPASSING ZIJN DE WAARDEN DIE GRIJS ZIJN GEARCEERD, VET GEDRUKT IN WITTE LETTERS.